

Technisch Merkblad

HOEKATHERM Wapeningsweefsel

HOEKATHERM Wapeningsweefsel, is een belangrijk onderdeel van het HOEKATHERM Solid buitengevel isolatiesysteem.

Eigenschappen: HOEKATHERM Wapeningsweefsel, is een glasvezelweefsel dat door een speciale coating alkali bestendig, verrotting bestendig en niet in water oplosbaar is. Geschikt voor binnen en buiten.

Gewicht	160 ± 5 g/m ²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Rollengte	50 m
Rolbreedte	100cm
Verbruik	1,1 m ² / m ²
Kleur	Geel
Toepassing	Universeel inzetbaar

Ondergrond:

De ondergrond dient bij een BGI systeem vrij te zijn van stof, vuil en overige onregelmatigheden. Bij alle overige ondergronden geldt daarnaast dat deze draagkrachtig, droog, vrij van loszittende delen en andere verontreinigingen zijn die een optimale hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Het HOEKATHERM Wapeningsweefsel, dient in de natte grondlaag zodanig te worden ingebed dat het overal en zonder plooien geheel in de grondmortel is opgenomen.

Het wapeningsweefsel mag geen contact maken met de ondergrond en dient in de bovenste helft van de grondmortel te worden aangebracht. De afzonderlijke banen moeten elkander ten minste 10cm overlappen. Daarna het geheel vlak strijken en men dient er op te letten dat het wapeningsweefsel overal doorloopt, voldoende is ingebed en nergens buiten de grondmortel uitsteekt.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een garantie van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene informatie; ze kunnen zonder vooraankondiging wijzigen en vormen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid in acht te worden genomen. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle voorgaande technische merkbladen ongeldig.