

Dilatatie Permoxxboard (Permoxx)

De schone, stofvrije voegflanken behandelen met Sika® Primer-215 N, zodat een niet-zuigende ondergrond ontstaat.

Afhankelijk van de temperatuur, na minimaal 30 minuten droogtijd (maximaal 8 uur) van de primer, de voeg vullen met SikaHyflex®-250 Facade (1-component, low modulus, elastische polyurethaankit). De kit zonder luchtinsluitingen in de voorbehandelde voeg aanbrengen en glad en strak afwerken met behulp van Sika® Afgladmiddel N en geëigend gereedschap.

Note:

Voorkom dat de kit een 3 hoekshechting veroorzaakt door in de voorbehandelde voegen een geslotencellige rugvulling (PE rondschuim; 30 kg/m³) aan te brengen (Ø 1,25 × de voegbreedte).

